



Gjøco Teakolje G1 er en fargeløs, alkydbasert spesialimpregnering med særlig god inntrengende effekt. Til bruk som impregnerende olje til trebåter, hagemøbler, garasjeporter og andre detaljer av treverk i teak og andre harde tresorter. Gjøco Teakolje G2 benyttes som toppstrøk hvor det ønskes en blankere overflate med økt slitestyrke.

FYSIKALSKE DATA

| | |
|----------------------|---------------------------------|
| Type: | Alkydoljebasert treimpregnering |
| Farge: | Fargeløs |
| Egenvekt (kg/l): | 0,84 kg/liter |
| Tørrstoff (volum %): | Ca. 20 |

BRUKSDATA

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Påføringsmetode: | Pensel |
| Tynner / rengjøringsmiddel: | White spirit eller terpentin |
| Anbefalt forbruk: | Ca. 5 m ² pr l |
| Tørketid (23 °C, 50% R.H.): | |
| Støvtørr: | 3 timer |
| Overmalingsintervall: | Vått-i-vått |
| Minimum påføringstemperatur: | +5°C |

BRUKSANVISNING

Forbehandling

Værslitt, grått treverk må stålbørstes/slipes til friskt tre før behandling. Tidligere behandlede flater skrapes og børstes rene for løse partikler. Skitne og/eller soppbefengte flater rengjøres med Gjøco Kraftvask.

Bruksmåte

På nytt eller tidligere behandlet treverk påføres 2–4 strøk vått-i-vått til treverket er mettet med olje. Overskuddsolje tørkes av i lengderetningen med en lofri klut. Om ønskelig kan første strøket på nytt treverk tynnes med Gjøco Ren Terpentin. Gjøco Teakolje G2 benyttes som toppstrøk hvor det ønskes en blankere overflate med økt slitestyrke.

Lagring

Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av produktet for å hindre søl og inntørking. Produktet skal fraktes, lagres og oppbevares stående, tørt og frostfritt.

Avfallshåndtering

Flytende olje skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



ØVRIG INFORMASJON

Produktet må lagres i henhold til nasjonale bestemmelser. Underlaget må være rent og tørt før Gjøco Teakolje G1 påføres. Rør godt om før bruk. Flere strøk og lav temperatur forlenger tørketiden. Gjøco Teakolje G1 er en tyntflytende olje som ikke danner film på overflaten. Det kan derfor være nødvendig med mer enn en behandling pr. år. For mer utførlig informasjon, se sikkerhets- og teknisk datablad på gjoco.no

Emballasjestørrelser: 0,75 og 3 liter.

SIKKERHET

Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Våre produkter regnes som halvfabrikata og ettersom de forholdsvis benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette databladet erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.

Utgitt av Gjøco AS